

التنغستن الألوان نصائح

رمز لون	انتاج الطاقة	التنغستن	غيرها الشوائب من	الشوائب عدد	الشوائب مضييفا	بمناسبة	قطب كهربائي باسم
أخضر	4.5	بقية	<0.20%	--	--	WP	الأقطاب النقي التنغستن الكهربائي
اللون	--	بقية	<0.20%	0.90 - 1.20	ThO ₂	WT10	قطب التنغستن الثوريوم كهربائي
أحمر	--	بقية	<0.20%	1.80 - 2.20		WT20	قطب التنغستن الثوريوم كهربائي
أرجواني	--	بقية	<0.20%	2.80 - 3.20		WT30	قطب التنغستن الثوريوم كهربائي
البرتقالي	--	بقية	<0.20%	3.80 - 4.20		WT40	قطب التنغستن الثوريوم كهربائي
أسود	2.6 - 2.7	بقية	<0.20%	0.80 - 1.20%	La ₂ O ₃	WL10	قطب التنغستن اللانثانم كهربائي
أصفر	2.8 - 3.0	بقية	<0.20%	1.30 - 1.70%	La ₂ O ₃	WL15	قطب التنغستن اللانثانم كهربائي
أزرق	2.8 - 3.2	بقية	<0.20%	1.80 - 2.20%	La ₂ O ₃	WL20	قطب التنغستن اللانثانم كهربائي
اللون الرمادي	2.7 - 2.8	بقية	<0.20%	1.80 -2.20%	CeO ₂	WC20	الأقطاب السيريوم التنغستن الكهربائي
أسمر	2.5 - 3.0	بقية	<0.20%	0.20 - 0.40%	ZrO ₂	WZ3	قطب التنغستن الزركونيوم كهربائي
أبيض	2.5 - 3.0	بقية	<0.20%	0.70 - 0.90%	WZ8 ZrO ₂	WZ8	قطب التنغستن الزركونيوم كهربائي
أزرق	2.0 - 3.9	بقية	<0.20%	1.80 - 2.20%	YO ₂	WY20	قطب التنغستن الإيتريوم كهربائي
--	2.45 - 3.1	بقية	<0.20%	1.00 - 4.00%	ReOx	WRex	كهربائي مركب
--	--	بقية	--	--	Silver	AgW	قطب التنغستن فضة كهربائي