

Suggerimenti per i colori di tungsteno

nome dell'elettrodo	marca	l'aggiunta di impurità	il numero di impurezze	altre impurità	tungsteno	Potenza	codice colore
Pure elettrodi di tungsténio	WP	--	--	<0.20%	Resto	4.5	verde
Elettrodo di tungsteno Torio	WT10	ThO <sub>2</sub>	0.90 - 1.20	<0.20%	Resto	--	cor
Elettrodo di tungsteno Torio	WT20		1.80 - 2.20	<0.20%	Resto	--	rosso
Elettrodo di tungsteno Torio	WT30		2.80 - 3.20	<0.20%	Resto	--	roxox
Elettrodo di tungsteno Torio	WT40		3.80 - 4.20	<0.20%	Resto	--	cor laranja
Lantano elettrodo di tungsteno	WL10	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.80 - 1.20%	<0.20%	Resto	2.6 - 2.7	negro
Lantano elettrodo di tungsteno	WL15	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.30 - 1.70%	<0.20%	Resto	2.8 - 3.0	Amarelo
Lantano elettrodo di tungsteno	WL20	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.80 - 2.20%	<0.20%	Resto	2.8 - 3.2	blu
Cerio elettrodi di tungsteno	WC20	CeO <sub>2</sub>	1.80 - 2.20%	<0.20%	Resto	2.7 - 2.8	cinza
tungsteno elettrodo di zirconio	WZ3	ZrO <sub>2</sub>	0.20 - 0.40%	<0.20%	Resto	2.5 - 3.0	marrom
tungsteno elettrodo di zirconio	WZ8	WZ8 ZrO <sub>2</sub>	0.70 - 0.90%	<0.20%	Resto	2.5 - 3.0	branco
Ittrio elettrodo di tungsteno	WY20	YO <sub>2</sub>	1.80 - 2.20%	<0.20%	Resto	2.0 - 3.9	blu
elettrodo composito	WRex	ReOx	1.00 - 4.00%	<0.20%	Resto	2.45 - 3.1	--
Tungsteno elettrodo d'argento	AgW	Silver	--	--	Resto	--	--