


Metodo di pulizia del tungsteno

In generale, ci sono due modi per pulire le condizioni della superficie di tungsteno per ottenere brillanti e lucenti. Puliscono e sinterizzazione di idrogeno elettrolitico.

Pulire.



Filo di tungsteno con la pulizia elettrolitica Questa è una pulizia metallo e potenziale cura del metodo secondario conduttivo tensione applicata, in cui un elettrodo metallico immerso nel elettrolita.

Pulizia in atmosfera di idrogeno, pulire la superficie di strisce di tungsteno black metal nel modo in cui, comprende le seguenti fasi: (a) Implementato in un forno sotto vuoto nell'articolo, (B) riscaldato ad una temperatura dell'articolo circa 1400 ° C. Oppure più in un forno sotto vuoto, e (c) ripetere il ciclo per ogni ciclo di fornire un nuovo rifornimento di idrogeno e idrogeno intorno alla pressione della camera a vuoto in forno 500-10,000 micron per rimuovere prodotti di reazione e degli articoli della reazione tra idrogeno e quasi tutti i contaminanti dalla fornace di idrogeno residuo. In entrambi i metodi, tungsteno nero, grafite sulla superficie viene rimosso, è possibile creare e pulire filo di tungsteno.