

رنگ تنگستن نکات

کد رنگ	قدرت خروجی	تنگستن	سایر ناخالصی ها	از تعدادی ناخالصی	اضافه کردن ناخالصی ها	علامت	الکتروود طرف از
سبز	4.5	استراحت	<0.20%	--	--	WP	خالص تنگستن الکتروودهای
رنگ	--	استراحت	<0.20%	0.90 - 1.20	ThO ₂	WT10	توریم تنگستن الکتروود
قرمز	--	استراحت	<0.20%	1.80 - 2.20		WT20	توریم تنگستن الکتروود
رنگ ارغوانی	--	استراحت	<0.20%	2.80 - 3.20		WT30	توریم تنگستن الکتروود
نارنجی	--	استراحت	<0.20%	3.80 - 4.20		WT40	توریم تنگستن الکتروود
سیاه	2.6 - 2.7	استراحت	<0.20%	0.80 - 1.20%	La ₂ O ₃	WL10	تنگستن الکتروود لانتانیم
زرد	2.8 - 3.0	استراحت	<0.20%	1.30 - 1.70%	La ₂ O ₃	WL15	تنگستن الکتروود لانتانیم
آبی	2.8 - 3.2	استراحت	<0.20%	1.80 - 2.20%	La ₂ O ₃	WL20	تنگستن الکتروود لانتانیم
خاکستری	2.7 - 2.8	استراحت	<0.20%	1.80 - 2.20%	CeO ₂	WC20	تنگستن الکتروود سریم
قهوه‌ای	2.5 - 3.0	استراحت	<0.20%	0.20 - 0.40%	ZrO ₂	WZ3	زیرکونیم تنگستن الکتروود
سفید	2.5 - 3.0	استراحت	<0.20%	0.70 - 0.90%	WZ8 ZrO ₂	WZ8	زیرکونیم تنگستن الکتروود
آبی	2.0 - 3.9	استراحت	<0.20%	1.80 - 2.20%	YO ₂	WY20	تنگستن الکتروود یتریوم
--	2.45 - 3.1	استراحت	<0.20%	1.00 - 4.00%	ReOx	WRex	مربک الکتروود
--	--	استراحت	--	--	Silver	AgW	نقره تنگستن الکتروود