

Tipy farby volfrámu

menom elektródy	označiť	pridanie nečistôt	počet nečistôt	iných nečistôt	volfrám	výstupný výkon	farebný kód
Čisté volfrámové elektródy	WP	--	--	<0.20%	zvyšok	4.5	zelený
Tórium volfrámovou elektródou	WT10	ThO ₂	0.90 - 1.20	<0.20%	zvyšok	--	farba
Tórium volfrámovou elektródou	WT20		1.80 - 2.20	<0.20%	zvyšok	--	červený
Tórium volfrámovou elektródou	WT30		2.80 - 3.20	<0.20%	zvyšok	--	purpurová
Tórium volfrámovou elektródou	WT40		3.80 - 4.20	<0.20%	zvyšok	--	oranžový
Lantán volfrámovou elektródou	WL10	La ₂ O ₃	0.80 - 1.20%	<0.20%	zvyšok	2.6 - 2.7	čierny
Lantán volfrámovou elektródou	WL15	La ₂ O ₃	1.30 - 1.70%	<0.20%	zvyšok	2.8 - 3.0	žltý
Lantán volfrámovou elektródou	WL20	La ₂ O ₃	1.80 - 2.20%	<0.20%	zvyšok	2.8 - 3.2	modrý
Elektródy volfrámu céru	WC20	CeO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	zvyšok	2.7 - 2.8	šedá
Elektródy volfrámu céru	WZ3	ZrO ₂	0.20 - 0.40%	<0.20%	zvyšok	2.5 - 3.0	hnedý
Elektródy volfrámu céru	WZ8	WZ8 ZrO ₂	0.70 - 0.90%	<0.20%	zvyšok	2.5 - 3.0	biely
Ytrium volfrámovou elektródou	WY20	YO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	zvyšok	2.0 - 3.9	modrý
kompozitný elektródy	WRex	ReOx	1.00 - 4.00%	<0.20%	zvyšok	2.45 - 3.1	--
Strieborná volfrámovou elektródou	AgW	Silver	--	--	zvyšok	--	--