

Consejos de los colores de tungsteno

nombre del electrodo	marca	adición de impurezas	el número de impurezas	otras impurezas	W	potencia de salida	código de colores
Electrodos de tungsteno puro	WP	--	--	<0.20%	resto	4.5	verde
Electrodo de tungsteno Torio	WT10	ThO ₂	0.90 - 1.20	<0.20%	resto	--	color
Electrodo de tungsteno Torio	WT20		1.80 - 2.20	<0.20%	resto	--	rojo
Electrodo de tungsteno Torio	WT30		2.80 - 3.20	<0.20%	resto	--	púrpura
Electrodo de tungsteno Torio	WT40		3.80 - 4.20	<0.20%	resto	--	color naranja
Lantano electrodo de tungsteno	WL10	La ₂ O ₃	0.80 - 1.20%	<0.20%	resto	2.6 - 2.7	negro
Lantano electrodo de tungsteno	WL15	La ₂ O ₃	1.30 - 1.70%	<0.20%	resto	2.8 - 3.0	amarillo
Lantano electrodo de tungsteno	WL20	La ₂ O ₃	1.80 - 2.20%	<0.20%	resto	2.8 - 3.2	azul
Electrodos de tungsteno de cerio	WC20	CeO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	resto	2.7 - 2.8	gris
Electrodo de tungsteno de circonio	WZ3	ZrO ₂	0.20 - 0.40%	<0.20%	resto	2.5 - 3.0	marrón
Electrodo de tungsteno de circonio	WZ8	WZ8 ZrO ₂	0.70 - 0.90%	<0.20%	resto	2.5 - 3.0	blanco
Itrio electrodo de tungsteno	WY20	YO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	resto	2.0 - 3.9	azul
electrodo compuesto	WRex	ReOx	1.00 - 4.00%	<0.20%	resto	2.45 - 3.1	--
Electrodo de tungsteno plata	AgW	Silver	--	--	resto	--	--